Stone & Design by Bagnara
Via Stazione 155 - Bahnhofstraße 155
39057 Appiano - Eppan (BZ)
Tel. +39-335-273624
Fax +39-0471-662114
www.moellerstonecare.eu
a.bagnara@moellerstonecare.eu

MOELLER STONE CARE Italy

TI-5.1 it

AGGLOCEMENTO - TERRAZZO

-Pulizia e cura-

Requisiti

Prima del trattamento di una superficie appena posata, attendere il giusto tempo di asciugatura, in modo tale che l'umidità residua abbia il tempo di uscire dal materiale lapideo e dal sottofondo (umidità max 2-4%)
Pavimenti posati a colla hanno un tempo di asciugatura di 2-3 settimane, pavimenti posati a sottofondo 4-6 settimane. Questi tempi sono indicativi, in quanto dipendono dalle condizioni atmosferiche. Un eventuale riscaldamento a pavimento deve essere spento, sia per la pulizia che per il trattamento successivo. La superficie da trattare deve essere a temperatura ambiente, pulita ed asciutta, priva di macchie ed assorbente. Queste sono le condizioni per un trattamento eseguito con successo.
Provvedere sempre a fare una campionatura del materiale da trattare, per essere certi del risultato e per quantificare il materiale necessario. Leggere attentamente le etichette, aerare i locali durante l'uso.

Un aiuto per la fugatura

Prima della stuccatura	**S245 Protezione per fughe**	Resa ca. 10-15 m^2/lt

Pulizia

Sporcizia di cantiere	**R155 Determultiuso** – senza acidi	Resa ca. 10-80 m^2/lt
Aloni di cemento	**R183 Deterpietra** – elimina cemento	Resa ca. 5-30 m^2/lt
Macchie in genere	Vedi tabella eliminazione macchie	

Dopo ogni pulizia la superficie deve asciugare almeno 1-2 giorni (umidità residua max. 2-4%)

Protezione – ambienti interni ed esterni

Senza variazioni di colore	**S232 Antimacchia** - base acquosa	Resa ca. 5-20 m^2/lt
Variazione di tono irrilevante	**S234 Antimacchia** - extra	Resa ca. 5-20 m^2/lt
Tonalizzante	**S244 Antimacchia** - colorplus	Resa ca. 5-20 m^2/lt
Tonalizzante opaco	**S235* Colorplus** – opaco (solo per interni)	Resa ca. 5-10 m^2/lt
Tonalizzante satinato	**S237* Sigillante pietra** – lucido satinato (solo per interni)	Resa ca. 5-10 m^2/lt

* non adatto a superfici finemente levigate
Dopo la completa asciugatura i trattamenti protettivi non sono tossici o dannosi pericolosi per la salute. Possono essere utilizzati anche a protezione di piani cucina.

Cura – ambienti interni ed esterni

Cura quotidiana	**P324 Sapone pietra** – cura corrente Cambiare regolarmente l'acqua, 25-50 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua
Per mantenere la brillantezza	**P323 cera brillante** Cambiare regolarmente l'acqua, 100-200 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua –si consiglia un lavaggio con HMK P323 ogni 5 lavaggi con HMK P324
Pulizia a fondo periodica	**R155 Determultiuso** – senza acidi

Pavimenti vecchi

Depositi di trattamenti/detergenti	**R155 Determultiuso** – senza acidi	Resa ca. 10-80 m^2/lt
Strati di cera residui	**R154 Dissolfix** – acqua idrosolubile	Resa ca. 5-10 m^2/lt

Per una manutenzione ottimale, si consiglia di procedere ad una regolare pulizia di fondo, dopo l'asciugatura procedere al trattamento protettivo sopra descritto

Ambiente

Tutti i detergenti che devono sottostare alla legge si detergenti, sono registrati presso l'ufficio ambientale federale di Berlino. I nostri trattamenti sono utilizzati e consigliati da decenni dalle più importanti aziende tedesche operanti nel settore degli agglomerati di cemento.
Queste informazioni tecniche sono puramente indicative, l'utilizzatore dei prodotti deve sempre testare tali prodotti sulla superficie da trattare. La produttrice si riserva di modificare al fine di migliorarli i prodotti apportando alcuni cambiamenti. L'utilizzatore deve rispettare le disposizioni di legge ed i diritti di terzi.

I nostri prodotti sono distribuiti dalle migliori marmerie e dai migliori commercianti di ceramica

Il rivenditore

Moeller Stone Care Italy D-01.13 IT

Stone & Design by Bagnara - d. Bagnara Alessandro - P. IVA - MwSr. Nr. 02647810213 Reg. Imprese Bolzano

HMK - Pulizia - HMK - Protezione - HMK - Cura - HMK - Pulizia - HMK - Protezione - HMK - Cura - HMK - Pulizia - HMK - Protezione - HMK - Cura - HMK